

Fiche technique

Polyéthylène - Film bâtiment

Désignation: **Film de protection bâtiment transparent**

Description : Polyéthylène

Produit : **BO150325 – 3m plié en 2** **GENCOD : 3700403900118** **CE**

Matière première : Polyéthylène et Copolymère / Régénéré

Couleur : transparent

Propriétés

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Densité	env. 0,92	g/cm ³	DIN 53479
Épaisseur	38	µm	DIN 53370
Surface approximative	75	m ²	
Résistance à la traction longitudinale	>/=16	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversale	>/=15	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinal	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1,0	g/µm	ASTM D 1709
Coefficient de la friction	0,20 - 0,60	-	DIN EN ISO 8295

Remarque

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité.

Tolérances : +/- 5 %