

Primus Vitória - Azulejos, S.A.

R. João Gonçalves Neto, Nº 66, Aradas
3810-386 Aradas - Aveiro – Portugal

Téléphone : +351 234 400 500
Fax: +351 234 381 124

Email: geral@primusvitoria.com
www.primusvitoria.com

Norme de référence : Norme EN 14411:2016 Groupe BIII (annexe L), GL

Type de produit : Revêtement céramique pressée à sec, absorption d'eau (Eb>10%)


Le format : Dimension nominale : 200 x 200 x 6,8 (mm)
Dimension de fabrication : 201,7 x 201,7 x 6,8 (mm)

Série de produit : Technical


Utilisation : Revêtement intérieur

Norme D'essai	Caractéristiques techniques	Spécification Standard	Valeur Primus
EN ISO 10545-2	Dimension (%)	± 0,5%	± 0,5%
	Épaisseur (%)	± 10%	± 10%
	Rectilinéarité (%)	± 0,3%	± 0,3%
	Orthogonalité (%)	± 0,5%	± 0,5%
	Planéité – courbure centrale (%)	+0,5 / -0,3 %	+ 0,5 / -0,3%
	Planéité – courbure latérale (%)	+0,5 / -0,3 %	+0,5 / -0,3 %
	Planéité – déformation (%)	± 0,5 %	± 0,5 %
	Qualité de surface (% sans défauts)	>95%	D'accord
EN ISO 10545-3	Absorption d'eau (%)	10 - 20%%	14 - 20%
EN ISO 10545-4	Module de rupture (N/mm ²)	≥ 15	≥ 15
	Résistance à la flexion (N)	≥ 200	≥ 200
EN ISO 10545-8	Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Valeur disponible (par type de pâte blanche)
EN ISO 10545-9	Résistance aux chocs thermiques	Requis	Résistant (par type de pâte blanche)
EN ISO 10545-10	Expansion par humidité (mm/m)	-	Valeur disponible (par type de pâte blanche)
EN ISO 10545-11	Résistance à la fissuration	Requis	Résistant
EN ISO 10545-13	Résistance aux faibles concentrations d'acides et de bases	-	Min. group GLB
	Résistance aux nettoyeurs et additifs de piscine	Min. group GB	Min. group GB
EN ISO 10545-14	Résistance aux taches	Min. group 3	Min. group 3
EN ISO 10545-15	Dégagement de cadmium et plomb	Requis	D'accord
Décision 96/603/EC	Réaction au feu	A1	A1

Elaborado:




Verificado/Aprovado:



Référence	Couleur	Finition	
001.0	Blanc	Brillant	X
002.0	Ivoire	Brillant	
011.0	Jaune	Brillant	
020.0	Jaune brûlé	Brillant	
049.0	Vert clair	Brillant	
050.0	Vert	Brillant	
051.0	Vert pomme	Brillant	
083.0	Bleu clair	Brillant	
192.0	Rose	Brillant	
194.0	Gris claire	Brillant	
196.0	Gris	Brillant	
198.0	Jaune clair	Brillant	
212.0	Noir	Brillant	
301.0	Gris anthracite	Brillant	
302.0	Crème	Brillant	
303.0	Camel	Brillant	
306.0	Bleu violet	Brillant	
353.0	Orange foncé	Brillant	
402.0	Bleu pétrole	Brillant	
441.0	Beige clair	Brillant	
450.0	Orange	Brillant	
514.0	Beige	Brillant	
570.0	Marron claire	Brillant	
580.0	Marron foncé	Brillant	
590.0	Rouge vif	Brillant	
600.0	Vert pomme	Brillant	
610.0	Jaune curry	Brillant	
615.0	Vert foncé	Brillant	
620.0	Vert wagon	Brillant	
625.0	Bleu Océan	Brillant	
630.0	Bleu Cobalt	Brillant	
640.0	Gris foncé	Brillant	
645.0	Bleu ciel	Brillant	
650.0	Vieux rose	Brillant	
651.0	Lavande	Brillant	
660.0	Bordeaux	Brillant	
670.0	Rouge foncé	Brillant	
675.0	Beige rose	Brillant	
680.0	Beige foncé	Brillant	
003.0	Blanc ondulé	Brillant	

Référence	Couleur	Finition	
001.1	Blanc	Mat	
002.1	Ivoire	Mat	
011.1	Jaune	Mat	
020.1	Jaune brûlé	Mat	
049.1	Vert clair	Mat	
050.1	Vert	Mat	
051.1	Vert pomme	Mat	
083.0	Bleu clair	Mat	
192.1	Rose	Mat	
194.1	Gris claire	Mat	
196.1	Gris	Mat	
198.1	Jaune clair	Mat	
212.1	Noir	Mat	
301.1	Gris anthracite	Mat	
302.1	Crème	Mat	
303.1	Camel	Mat	
306.1	Bleu violet	Mat	
353.1	Orange foncé	Mat	
402.1	Bleu pétrole	Mat	
441.1	Beige clair	Mat	
450.1	Orange	Mat	
514.1	Beige	Mat	
570.1	Marron claire	Mat	
580.1	Marron foncé	Mat	
590.1	Rouge vif	Mat	
600.1	Vert pomme	Mat	
610.1	Jaune curry	Mat	
615.1	Vert foncé	Mat	
620.1	Vert wagon	Mat	
625.1	Bleu Océan	Mat	
630.1	Bleu Cobalt	Mat	
640.1	Gris foncé	Mat	
645.1	Bleu ciel	Mat	
650.1	Vieux rose	Mat	
651.1	Lavande	Mat	
660.1	Bordeaux	Mat	
670.1	Rouge foncé	Mat	
675.1	Beige rose	Mat	
680.1	Beige foncé	Mat	
003.1	Blanc ondulé	Mat	
LCT		Mat	

Elaborado:



Verificado/Aprovado:

