

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller, petits travaux d'enduisage et travaux divers pour tous corps de métier.

LES + PRODUITS

- + Rebouchage :
- + Gâchage et Mise en oeuvre faciles
- + Souple et non collant
- + Sans retrait ni fissures
- + Prise lente (25 min) adaptée aux gros rebouchages
- + Enduisage :
- + Prise linéaire et progressive
- + Souple et onctueux
- + Bon rendu de finition
- + Idéal pour l

DESCRIPTION

Fonction	Reboucher, Sceller et travaux divers	Type d'application	Manuel
		Teinte ou couleur parement	Blanc
Largeur	350 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	De 15 à 25 kg d'eau pour un sac de 25 kg
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

Durée d'utilisation	Enduisage : env. 40 min
Durée d'utilisation	Rebouchage : env. 25 min
Temps de finition	15 min en enduisage et 10 min en rebouchage
Temps d'attente	5 min (enduisage)
Epaisseur mini d'application	8 mm (enduisage)
Délai minimum avant finition	Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux
Délai minimum avant finition	Rebouchage : dès que le plâtre est pris
Temps d'emploi	20 min en enduisage et 15 min en rebouchage
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8Kg/m ² /cm en enduisage
Epaisseur moyenne d'application	10 mm (enduisage)

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Multic 25kg 63s	3496252010626	Palette de 63 Sac(s)	25 kg