



MULTIBAT®



les matériaux au cœur de la vie™

CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE :**
MC 12,5 CE NF
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

à 7 jours	15 MPa
à 28 jours	20 MPa
- **DÉBUT DE PRISE :** 3h00
- **CLINKER :** 55% / **CALCAIRE :** 45%
- **ADDITIF :** Air entrainé



Ciment à maçonner multi-usages

ATOUTS PRODUIT

FACILE À METTRE EN ŒUVRE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER

- Un mortier très maniable, souple et onctueux grâce à la présence d'un entraîneur d'air
- Multibat® adhère à tous types de supports neufs

RECOMMANDÉ POUR SCELLER DU CARRELAGE COMME DES TUILES

- Temps d'ouvrabilité adapté pour la pose de carrelage
- Multibat® est apprécié pour les travaux de scellement de tuiles grâce à sa bonne étanchéité

IDÉAL POUR MONTER DES MURS ET RÉALISER DES ENDUITS

- Montage de blocs et de briques
- Parfait comportement au dressage et talochage des enduits
- Utilisable en machine à projeter grâce à sa finesse et la présence d'un entraîneur d'air

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS :

- enduits manuels
- enduits mécaniques

CHAPES POUR POSE DE CARRELAGE SCÉLÉ :

- dans les locaux à usage pédestre et sols à faible sollicitation

SCÉLLEMENT DE TOITURE :

- tuiles terre cuite
- réalisation de solins, faitages, rives et arêtiers
- conduits de cheminée

MONTAGE DE MURS :

- briques
- blocs béton



Chape



Maçonnerie de blocs



Enduit



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Multibat® ne convient pas pour la réalisation des bétons.

DOSAGES

Dosages pour 1 sac de 35 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³ de sable	Sable 0/5 mm	Eau	Volume
MAÇONNER DES BLOCS ET DES BRIQUES	350 Kg/m ³	 x 10	 17 litres environ	100 litres environ
ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS - CORPS D'ENDUIT	350 Kg/m ³	 x 10	 17 litres environ	100 litres environ
ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS - FINITION	300 Kg/m ³	 x 12	 17 litres environ	120 litres environ
MONTAGE DE CONDUITS DE CHEMINÉE	400 Kg/m ³	 x 9	 17 litres environ	90 litres environ
POSE D'ÉLÉMENTS DE TOITURE	300 Kg/m ³	 x 12	 17 litres environ	120 litres environ
SCÉLLEMENT DE CARRELAGE (SOLLICITATION FAIBLE)	250 Kg/m ³	 x 14	 14 litres environ	140 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs

- **NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :**

 **N° Indigo 0 820 385 385** N° indigo 0,15€/mn

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité).