

# MORTIER JOINT MINCE GELIS

## MORTIERS SPECIAUX

### CONSUMMATION

Optibric : 1,3 Kg/m<sup>2</sup>  
Monomur 30 : 2 Kg/m<sup>2</sup>  
Monomur 37,5 : 2,5 Kg/m<sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENT

• Sac de 25 Kg à marque

### CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

### GARANTIE

■ RC Fabricant

## PROPRIETES

Mortier de montage performantiel destiné à être utilisé dans des conditions extérieures soumises à des exigences structurelles

## DOMAINES D'APPLICATION

- Mortier de montage à joint mince pour maçonnerie de blocs de terre cuite Imérys Optibric et Monomurs Gélis, (briques rectifiées à emboîtement)

## CARACTERISTIQUES

- Présentation: poudre rouge brique
- Densité apparente de la poudre :  $1,2 \pm 0,2$
- PH : 13
- Constituant actif à base de liant hydraulique
- Temps d'ajustabilité : 2mn à 20°C (suivant porosité des supports et température ambiante)
- Temps de vie en auge :  $3h \pm 30mn$  à 20°C

### Performances

- Adhérence au support :  $> 0.6$  Mpa
- Résistance à la compression à 28 jours :  $> 10$  Mpa

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 Kg de **Mortier joint mince GELIS** avec 7.5 à 9 litres d'eau propre, soit environ 30 à 36 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

## Application

- Etaler le mortier colle sur le support à l'aide du rouleau applicateur adapté à raison d'environ 3 mm d'épaisseur
- Positionner et ajuster les briques
- Araser l'excédent de mortier qui reflue à la jonction entre 2 briques
- Si le mortier a épaissi, il suffit de le malaxer légèrement à la truelle, sans rajout d'eau, pour le fluidifier à nouveau.

Il est possible, en ajoutant du sable (à hauteur de 2 volumes de sables pour 1 volume de mortier) de réaliser un mortier pour la réalisation lorsque c'est nécessaire des joints verticaux en région parasismique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre 5 à 35°C
- Ne pas appliquer sur supports surchauffés ou gelés
- Ne pas appliquer sur blocs gorgés d'eau
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit, elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

PAREXLANKO S.A. / Département MORTIERS SPECIAUX

19 Place de la Résistance – 92446 Issy les Moulineaux Cedex – Tél : (33) 01 41 17 45 45 – Fax : (33) 01 41 17 19 55