

weber mortier chrono

MORTIER DE MAÇONNERIE ULTRA-RAPIDE

- + Prêt à gâcher
- + Ultra rapide (5 minutes)
- + Très résistant



5 kg, 25 kg



DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ tous travaux courants de maçonnerie : fixation de gonds de volets, poteaux de clôtures, piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et rebouchages

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ weber mortier chrono doit être utilisé entre 5 °C et 30 °C

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ épaisseur d'application : de 1 à 10 cm

IDENTIFICATION

- ◆ ciments spéciaux : dosage supérieur à 500 kg/m³ de sable sec
- ◆ sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm

PERFORMANCES

- ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ◆ adhérence à l'acier : 8 MPa

Les valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire à 20 °C. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre et par la température.

APPLICATION

1

dosage en eau

- ◆ 3,75 à 4 l / sac de 25 kg
- ◆ 0,75 à 0,8 l / sac de 5 kg

2

préparation

- ◆ verser l'eau sur le produit et mélanger manuellement
- temps de prise : 3 à 5 minutes

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ◆ sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 49 sacs soit 1225 kg)
- ◆ sac de 5 kg (palette 120x80 filmée complète de 156 sacs soit 780 kg)

Consommation : 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir
Conservation : 6 mois pour le sac de 25 kg et 1 an pour le sac de 5 kg à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

weber
SAINT-GOBAIN