



Enduit à séchage prêt à l'emploi semi-allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- + Formule semi-allégée pour une meilleure travaillabilité
- + Prêt à l'emploi
- + Qualité de finition soignée
- + Adapté à la mécanisation
- + Faible retrait
- + Ponçage facile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage Prêt à l'emploi

Durée de conservation 9 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application Couteau, platoir, Bazoooka™, Airless®

Marque (CE, aut...) CE

N° ATEC 9/13-971

N° DTU 25.41 - 25.42

N° DoP PEM021

Etiquette Sanitaire A+

N° CSTBat 18-887

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum 430 g/m²

Délai minimum avant finition 1 à 2 jours

Précautions d'emploi Utiliser lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C

Ponçable Oui

LOGISTIQUE

Stockage Hors gel

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placomix® LITE 17L 12 seaux	3496250112179	Palette de 12 Seaux(s)	23,8 kg