

Enduits Enduit poudre à prise

## Placojoint® PR4 5kg



<br><br>



### Bénéfices

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ① Esthétique            | Faible retrait  |
| ① Productivité chantier | Ponçage facile  |
| ① Productivité chantier | Recouvrement du joint dans la demi-journée.               |
| ① Productivité chantier | Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm). |
| ① Productivité chantier | Idéal pour tous types de chantiers.                       |

### Description

Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

## Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR4 5kg 25sc	3496250007796	Palette de 25 sacs
Placojoint® PR4 5kg carton 4sc	3496250007796	Palette de 172 sacs

## Caractéristiques

### Général

Outils d'application	<b>Couteau, Platoir</b>
Étiquetage sanitaire	<b>A+</b>
Consommation minimum	<b>330 g/m<sup>2</sup></b>
Délai minimum avant finition	<b>5 heures</b>
Taux de gâchage	<b>Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg</b>
Précautions d'emploi	<b>Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes</b>
Ponçable	<b>Oui</b>
Durée de conservation	<b>9 mois</b>
Stockage	<b>A l'abri de l'humidité</b>
Marque (CE, aut...)	<b>CE</b>
La destination	<b>Pièces sèches</b>
Le type de produit	<b>Enduit poudre à prise</b>

### Références

Numéro DOP	<b>PEM021</b>
Référence de norme européenne	<b>EN 13963:2005</b>
N° QB	

**18-99-815-2**

N° ATEC

**9/05-815**

N° cstbat

**18-99-815-2**

N° DTU

**25.41 - 25.42**