

# Fiches techniques

## Couverture



### Double Canal Languedoc (DCL)

Site de fabrication: Saint-Martin Lalande

Référence:

1DL\_SM\_2018-08-30

#### Caractéristiques de la tuile

<b>Pureau</b>	longitudinal (cm)	40,7 à 42,7
	latéral (cm)	25 à 26
<b>Dimensions hors tout</b>	longueur (cm)	51
	largeur (cm)	32
<b>Imperméabilité</b>	Conforme au niveau 1	
<b>Durabilité / Résistance au gel-dégel</b>	Conforme au niveau 1 (150 cycles)	
<b>Masse</b>	5 kg	
<b>Nombre de tuiles au m<sup>2</sup></b>	9 à 10	

Conforme à la norme EN 1304

[www.terreal.com/fr/marquage-ce](http://www.terreal.com/fr/marquage-ce)



#### Spécifications et Exigences

Spécifications		Méthodes d'essai	Exigences
Caractéristiques de structure		NF EN 1304 et Référentiel NF063	Conforme
Caractéristiques géométriques	Tolérances sur le pureau longitudinal	NF EN 1024	≥ 427mm Pureau tiré déclaré
	Tolérances sur le pureau latéral		≥ 260mm Pureau tiré déclaré
	Régularité de forme		≤ 1,5%
	Rectitude longitudinale		≤ 1,5%
Imperméabilité (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /jour)		Référentiel NF063 (méthode alternative)	valeur individuelle ≤ 0,4 valeur moyenne ≤ 0,3
Résistance à la rupture par flexion		Référentiel NF063 (méthode alternative)	valeur individuelle ≥ 1500 N
Résistance au gel	Méthode Européenne	NF EN 539-2	Conforme au niveau 1 (150 cycles)
	Méthode climat de montagne	Référentiel NF063	Conforme
Maintien des performances mécaniques après gel		Référentiel NF063 (méthode alternative)	valeur individuelle ≥ 1500 N
Réaction au feu		-	Classe A1
Performance vis-à-vis d'un feu extérieur		-	Considéré comme satisfaisant

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel et la résistance au gel "Climat de montagne" et l'aptitude à être utilisée sur des couvertures à Faible Pente ([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com))