

# weber mortier chrono



5 KG, 25 KG



## Mortier de maçonnerie ultra-rapide

- + Prêt à gâcher
- + Ultra rapide (5 minutes)
- + Très résistant

## DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : fixation de gonds de volets, poteaux de clôtures, piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et rebouchages

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 1 à 10 cm

## LIMITES D'EMPLOI

- **weber mortier chrono** doit être utilisé entre 5 °C et 30 °C

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## IDENTIFICATION

- composition : ciments spéciaux : dosage  $\geq 500$  kg/m<sup>3</sup> de sable sec et sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm

## PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- adhérence à l'acier : 8 MPa

*Les valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire à 20 °C. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre et par la température.*

## APPLICATION

1.

### dosage en eau

- 3,75 à 4 l / sac de 25 kg
- 0,75 à 0,8 l / sac de 5 kg

2.

### préparation

- verser l'eau sur le produit et mélanger manuellement
- temps de prise : 3 à 5 minutes

## INFOS PRATIQUES

### • Unité de vente :

- sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 49 sacs soit 1225 kg)
- sac de 5 kg (palette 120x80 filmée complète de 156 sacs soit 780 kg)

•

- **Conservation** : 6 mois pour le sac de 25 kg et 1 an pour le sac de 5 kg à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

### • Consommation :

- 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir ou 20 kg/m<sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur

## weber mortier chrono (suite)

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*



[www.fr.weber](http://www.fr.weber)

