

Kit d'étanchéité wedi Fundo

- Pour les jonctions des receveurs de douche wedi Fundo



Description générale du produit

Seau de livraison comprenant un badigeon d'étanchéité à 2 composants, la bande et les angles d'étanchéité wedi Tools, pour étanchéifier les jonctions.

Domaines d'utilisation

Pour étanchéifier les jonctions entre wedi Fundo et les panneaux de construction wedi dans les zones humides.

Propriétés du produit


- Étanche à l'eau et résistant au gel
- Résistant au vieillissement
- Insensible aux conditions environnementales
- Pontage des fissures, sécurité renforcée lorsque des fissures surviennent ultérieurement dans le sol

Utilisation

Verser le composant liquide dans le seau livré avec les produits, ajouter progressivement le composant en poudre et mélanger pendant 3 minutes à 400 t/min maximum. Dans un premier temps, recouvrir les jonctions avec le mélange homogène. Recouvrir la bande d'étanchéité jusqu'à saturation.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Caractéristiques techniques du badigeon d'étanchéité

Composant en poudre	Mortier à base de ciment spécial avec matières ajoutées et additifs sélectionnés
Composant liquide	Dispersion d'acrylate modifiée
Temps de maturation	env. 3 minutes
Temps d'utilisation	env. 1 h à 1 h 30 (à +20°C / 50 % d'humidité relative) Les températures plus élevées et l'humidité de l'air écourtent, les températures basses rallongent les temps indiqués.
Température du sol	de +5°C à +30°C
Résistance à la charge	peut être revêtu après env. 24 heures

Pour les caractéristiques techniques de la bande d'étanchéité, voir la fiche technique de la bande d'étanchéité/des angles d'étanchéité wedi Tools.

Quantité nécessaire

La quantité suffit pour étanchéifier env. 10 m de jonctions.

Mode de livraison

- Composant en poudre : 2,4 kg
- Composant liquide : 1,2 kg
- Bande d'étanchéité : 10 m
- Angles d'étanchéité rentrants : 2 pièces
- Conditionnement : en seau

Stockage

Entreposer au sec, se conserve 6 mois dans le seau d'origine fermé hermétiquement.

Précautions particulières

Composant en poudre :

R38 Irritant pour la peau, R41 Danger de lésions graves aux yeux, S2 Tenir hors de portée des enfants, S22 Ne pas inhaler, S24 Éviter le contact avec la peau, S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin, S36 Porter des vêtements de protection adaptés pour manipuler les produits, S37 Porter des gants de protection adaptés. Faible teneur en chromate selon TRGS 613.

GISCODE ZP1

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.