



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## PLÂTRES PROJETÉS

# PLAFER PPM GOLD

## Description

Plâtre à projeter à prise lente.  
Idéal pour enduisage de grandes surfaces.

## + produit

- Allégé
- Grande blancheur
- Rendement élevé
- Excellent rendu de finition
- Bonne dureté finale

## Caractéristiques

Temps d'emploi	Gâchage	Consommation	Rendement
2h45 avant lissage	à consistance	8,2 kg/m <sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur	33 kg = 4 m <sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur

- Dureté (shore C) : 70
- Réaction au feu : A1
- Conforme DTU : 25.1

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95878	sac de 33 kg	40	1320	3334160157388

## Application

- Enduisage mécanique de grandes surfaces.



image non contractuelle

TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - AVIGNON cedex 9

Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - AVIGNON cedex 9

**Conseil Pro**

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.