

The NATURALS BY COREtec

Technical specs



8,00 mm
(EN ISO 24346)

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale



182 x 1220 mm

Dimensions / Dimensions / Abmessungen
Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni



0,55 mm
(EN ISO 24340)

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschrift
Slijtlaag / Capa de desgaste / Strato di usura



12 pcs / 2,66 m²
22,04 kg

Per Box / Par Boîte / Pro Karton / Per Doos
Por caja / Per scatola

Level of use | Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso

33 - 42 (EN ISO 10874)

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco

B_f-S1 (EN 13501)

Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleissverhalten | Krasvastheid | Resistencia a la abrasión | Resistenza ai graffi

Class T (EN 660-2)

Squareness and straightness | Rectitude des arêtes et de l'équerrage | Massstabilität | Rechtheit en rechthoekigheid | Cuadratura y rectitud | Dilatazione

< 0,15mm (EN 24342)

Curling when exposed to heat | Incurvation après exposition à la chaleur | Schüsselung | Krulling onder invloed van warmte | Encorbamiento después de exposición al calor | Incurvamento massimo

< 0,02mm (EN 23999)

Dimensional Stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale

< 0,02mm (EN 23999)

Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit | Rendimiento electroestático | Performance elettrostatica

< 2 kV (EN1815)

Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coeficiente de fricción | Coefficiente dinamico di attrito

DS (EN 13893)

Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Slipweerstand | Restricción al resbalamiento | Coefficiente di scivolosità

R10 (DIN51130)

Formaldehyde group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydekategorie | Grupo formaldehído | Classe Formaldeide

E1 (EN 717-1)

Acoustic Insulation | Efficacité Acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico

ΔLw = 19dB (EN 140)

Castor Chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen | Resistencia a sillas con ruedas | Prova con sedia a ruote

Pass (EN425)

Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtecheit | Solidez del color a luz artificial | Resistenza alla luce

8 (ISO 105-B02)

Heat insulation | Isolation thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Isolamento al calore

0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento

Suitable | Adapté | Geeignet | Geschikt | Adecuado | Adatto (EN 12524)

Resistance to chemicals | Résistance aux produits chimiques | Chemikalienbeständigkeit | Chemikalienresistentie

Resistencia a los productos químicos | Resistenza ai prodotti chimici

Very good | Très bon | Sehr gut | Zeer goed | Muy bueno | Molto buono (EN 423)

Residual indentation certified | Poinçonnement rémanent certifié | Eindruckverhalten bescheinigt | Restindruk gecertificeerd

Huella residual | Indentazione residua certificata

0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)



Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantía (años) | Garanzia (anni)

Lifetime Residential | 10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.



La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.

La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).