



LE PRAKTIS™



LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

CARACTÉRISTIQUES

• APPELLATIONS NORMATIVES :

CEM II/B-LL 32,5 R CE NF
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF
CEM II/B-M (LL-V) 32,5 R CE NF
CEM II/A-V 42,5 N CE CP2 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

à 2 jours	16 MPa
à 28 jours	40 MPa

• DÉBUT DE PRISE : 2h30<DP<3h10

• TECHNOLOGIE MIXOPACK™ :

Technologie innovante de sac qui permet de l'introduire sans l'ouvrir dans votre bétonnière.

C'est propre, facile, sans autre manipulation.

Résultat : le sac disparaît désormais au moment de son utilisation, en une seule étape, tout en gardant intactes les propriétés du béton ou du mortier



POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

Le sac de ciment multi-usage qui disparaît dans la bétonnière grâce aux granulats

ATOUTS PRODUIT



POLYVALENCE POUR BÉTON ET MORTIER

- Le ciment LE PRAKTIS™ s'adapte à tous les travaux courants de vos chantiers neufs et rénovation.
- Conforme à la norme ciment NF EN 197-1.

CHANTIER PROPRE

- Plus aucun sac vide à déposer en déchetterie. LE PRAKTIS™, c'est un réel atout pour gagner de nouveaux chantiers exigeant une gestion performante des déchets d'emballages.

UTILISATION FACILE

- Le sac de ciment LE PRAKTIS™ est introduit en un seul geste dans la bétonnière, sans l'ouvrir.

CONFORT INÉGALÉ

- Le sac de ciment LE PRAKTIS™ s'utilise fermé et réduit ainsi l'exposition au ciment et à la poussière.



ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ)
ET ISO 14001 (MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas
de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS

TRAVAUX COURANTS BÉTON :

- Fondations
- Dallages, planchers, poteaux, poutres
- Murs de soutènement
- Murs et blocs à bancher



Dallage

TRAVAUX COURANTS MORTIER :

- Maçonnerie de murs
- Pavages et carrelage scellé



Maçonnerie de murs

MODE D'EMPLOI

1 Faites votre mélange eau + granulats



2 Déposez 1 sac de ciment Le Praktis™



3 Ajustez le mélange avec eau + granulats



4 Malaxez pour obtenir un mélange optimum



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Pour les applications coulis, enduits et ouvrages esthétiques, ouvrir le sac et verser le ciment dans la bétonnière.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Stockez les sacs à l'intérieur. Conservez-les sous housse, sans contact avec le sol, dans un endroit frais et sec, protégés des courants d'air.

DOSAGES

Dosage pour 1 sac de 35 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³	Sable 0/5 mm	Gravillons 5/20 mm	Eau	Volume
		Pré-mélange 0/20 mm			
OUVRAGES EN BÉTON COURANT	350 Kg/m ³ de béton	x 5	x 8	17 litres environ	100 litres environ
		x 10			
MORTIER COURANT	350 Kg/m ³ de sable	x 10		17 litres environ	100 litres environ
MONTAGE DE MURS	300 Kg/m ³ de sable	x 12		17 litres environ	120 litres environ

Dosage pour 1 sac de 25 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³	Sable 0/5 mm	Gravillons 5/20 mm	Eau	Volume
		Pré-mélange 0/20 mm			
OUVRAGES EN BÉTON COURANT	350 Kg/m ³ de béton	x 3,5	x 5,5	11 litres environ	70 litres environ
		x 7			
MORTIER COURANT	350 Kg/m ³ de sable	x 7		11 litres environ	70 litres environ
MONTAGE DE MURS	300 Kg/m ³ de sable	x 9		11 litres environ	90 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

Les dosages en eau sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les caractéristiques intrinsèques et de fabrication des granulats, de leur stockage sur chantier, et des conditions climatiques.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Malaxer jusqu'à disparition des fibres de papier.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs, minisite produit dédié.
- **NUMÉRO ALLÔ LAFARGE :**

0 820 385 385 Service 0,12 €/min
* prix appel

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

LAFARGE