

Enduits Enduit poudre à séchage

Placojoint® GDX 25kg





Bénéfices

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Finition soignée | Haute qualité de finition |
| ① Solution esthétique | Blancheur optimale |
| ① Productivité chantier | Ponçage très facile |
| ① Productivité chantier | Excellente glisse |
| ① Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® GDX 25kg 35sc	3496250007888	Palette de 35 sacs
Placojoint® GDX 25kg 60sc	3496250007888	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	330 g/m²
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit poudre à séchage

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° QB	

18-99-813

N° ATEC

9/05-813

N° cstbat

18-99-813

N° DTU

25.41 - 25.42